

<b>CÓDIGO:</b>	<b>2063</b>
----------------	-------------

<b>PRODUTO:</b>	<b>BOPP BCO FOSCO AP525 GL58</b>
-----------------	----------------------------------

<b>CONJUNTO</b>	<b>APLICAÇÃO</b>						
	<p>Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de maquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>123 ± 7</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>133 ± 10</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	123 ± 7	ESPESSURA	µm	133 ± 10
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	123 ± 7					
ESPESSURA	µm	133 ± 10					

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						
<b>BOPP BCO FOSCO</b>	<p>Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com Tratamento Corona, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia base Solvente, Flexo UV e Letter-Press UV, desde que o equipamento possua Tratador Corona em Linha e que se utilizem tintas adequadas. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>40 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>56 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	40 ± 3	ESPESSURA	µm	56 ± 4
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	40 ± 3					
ESPESSURA	µm	56 ± 4					

<b>ADESIVO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>															
<b>AP525</b>	<p>Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – <b>A L T O T A C K</b> – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (Tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.</p>															
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>25 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 900</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1300</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>° C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>° C</td> <td>-30 à +90</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	25 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 900	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1300	TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	° C	-30 à +90
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	25 ± 2														
TACK	g/25mm	Mínimo 900														
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1300														
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10														
RESIST. A TEMPERATURA	° C	-30 à +90														

<b>LINER FINO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						
<b>GL58</b>	<p>Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>58 ± 2</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>52 ± 3</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	58 ± 2	ESPESSURA	µm	52 ± 3
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	58 ± 2					
ESPESSURA	µm	52 ± 3					

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto à aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.