

<b>CÓDIGO:</b>	<b>2077</b>
----------------	-------------

<b>PRODUTO:</b>	<b>BOPP MATTE TC AP718 PET23</b>
-----------------	----------------------------------

<b>CONJUNTO</b>	<b>APLICAÇÃO</b>						
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Matte com tratamento Top Coating auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de maquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>90 ± 7</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>97 ± 9</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	90 ± 7	ESPESSURA	µm	97 ± 9
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	90 ± 7					
ESPESSURA	µm	97 ± 9					

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						
<b>BOPP MATTE TOP COATING</b>	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Matte com Tratamento TOP COATING, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia tinta Base Agua. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>40 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>56 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	40 ± 3	ESPESSURA	µm	56 ± 4
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	40 ± 3					
ESPESSURA	µm	56 ± 4					

<b>ADESIVO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>															
<b>AP718</b>	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas e embalagens.															
	Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente															
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>18 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 900</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1000</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>°C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>°C</td> <td>-10 a +90</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	18 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 900	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000	TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 a +90
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	18 ± 2														
TACK	g/25mm	Mínimo 900														
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000														
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10														
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 a +90														

<b>LINER</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						
<b>PET23</b>	<b>Filme de Poliéster</b> transparente para alta resistência à tração, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em rotuladeiras automáticas e em processos que requerem uma alta resistencia mecânica.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>32 ± 2</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>23 ± 2</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	32 ± 2	ESPESSURA	µm	23 ± 2
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	32 ± 2					
ESPESSURA	µm	23 ± 2					

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a

Revisão 00 – Nov / 2019

serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Nov / 2019

---

**CNPJ: 06 154 635 0001 20**  
**Av. Secondino, 83 – Jardim Independência – São Paulo/SP – CEP 03225-040**  
**Tel (11) 2064-3200**  
**[www.protack.com.br](http://www.protack.com.br)**